


Prohlášení o vlastnostech č. 001/CPR/2025



podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 a 574/2014

- Jedinečný identifikační kód typu výrobku: **Přírodní drcené kamenivo 4-8 Nečín**
Přírodní kamenivo – směs drceného kameniva, hornina granit
- Zamýšlené/zamýšlená použití:
Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a pozemní komunikace
- Výrobce: **HERLIN spol. s r.o., č.p. 1522, 388 01 Blatná**
IČ: 442 64 721, tel.: +420318493001, e-mail:sarka.tureckova@herlin-granit.com
- Zplnomocněný zástupce: Šárka Turečková
- Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností (AVCP): **Systém 4**
- Harmonizovaná norma: EN 13242+A1 Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a pozemní komunikace
Oznámený subjekt: **Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., zkušebna České Budějovice**
- Deklarované vlastnosti:

Vlastnosti	Naměřená hodnota
Frakce	4-8
Tvar zrn - tvarový index SI	5 %
Odolnost proti drcení - součinitel LA	34,4
Nasákavost WA ₂₄	0,7 %
Odolnost proti zmrazování a rozmrazování	0,9 %
Odolnost proti působení síranem hořečnatým	6,2 %
Objemová hmotnost	2,64 Mg/m ³
Sypná hmotnost - volně sypaného kameniva	1,2 Mg/m ³
Sypná hmotnost - setřeseného kameniva	1,37 Mg/m ³
Mezerovitost - volně sypaného kameniva	54,5 %
Mezerovitost - setřeseného kameniva	48,1 %
Obsah ve vodě rozpustných chloridových solí	<0,001 %
Obsah vodou rozpustných síranů	<0,1 %
Obsah síranů rozpust. v kyselině	<0,1 %
Obsah celkové síry	<0,1 %


Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

V Blatné 20.5.2025	Jméno	Šárka Turečková	Podpis		Herlin spol. s r.o. 388 01 Blatná, č.p. 1522 tel.: +420 318 493 001 fax: +420 318 493 658 e-mail: info@herlin-granit.com www.herlin-granit.com IČO: 44264721, DIČ: CZ44264721
--------------------	-------	-----------------	--------	---	--

Herlin
provozování
žulových lomů

Prohlášení o vlastnostech č. 002/CPR/2025



podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 a 574/2014

- Jedinečný identifikační kód typu výrobku: **Přírodní drcené kamenivo 8-16 Nečín**
Přírodní kamenivo – směs drceného kameniva, hornina granit
- Zamýšlené/zamýšlená použití:
Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a pozemní komunikace
- Výrobce: **HERLIN spol. s r.o., č.p. 1522, 388 01 Blatná**
IČ: 442 64 721, tel.: +420318493001, e-mail:sarka.tureckova@herlin-granit.com
- Zplnomocněný zástupce: Šárka Turečková
- Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností (AVCP): **Systém 4**
- Harmonizovaná norma: EN 13242+A1 Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a pozemní komunikace
Oznámený subjekt: **Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., zkušebna České Budějovice**
- Deklarované vlastnosti:


Vlastnosti	Naměřená hodnota
Frakce	8-16
Tvar zrn - tvarový index SI	6,2 %
Odolnost proti drcení - součinitel LA	31,7
Nasákavost WA ₂₄	0,6 %
Odolnost proti zmrazování a rozmrazování	0,9 %
Odolnost proti působení síranem hořečnatým	5,7 %
Objemová hmotnost	2,65 Mg/m ³
Sypná hmotnost - volně sypaného kameniva	1,21 Mg/m ³
Sypná hmotnost - setřeseného kameniva	1,44 Mg/m ³
Mezerovitost - volně sypaného kameniva	54,3 %
Mezerovitost - setřeseného kameniva	45,7 %
Obsah ve vodě rozpustných chloridových solí	<0,001 %
Obsah vodou rozpustných síranů	<0,1 %
Obsah síranů rozpust. v kyselině	<0,1 %
Obsah celkové síry	<0,1 %

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

V Blatné 20.5.2025	Jméno	Šárka Turečková	Podpis	 Herlin provozování žulových lomů	Herlin spol. s r.o. 388 01 Blatná, č.p. 1522 tel.: +420 318 493 001 fax: +420 318 420 658 e-mail: info@herlin-granit.com www.herlin-granit.com IČO: 44264721, DIČ: CZ44264721
--------------------	-------	-----------------	--------	--	--

Prohlášení o vlastnostech č. 003/CPR/2025



podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 a 574/2014

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku: **Přírodní drcené kamenivo 16-22 Nečín**
Přírodní kamenivo – směs drceného kameniva, hornina granit
2. Zamýšlené/zamýšlená použití:
Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a pozemní komunikace
3. Výrobce:

HERLIN spol. s r.o., č.p. 1522, 388 01 Blatná
IČ: 442 64 721, tel.: +420318493001, e-mail:sarka.tureckova@herlin-granit.com
4. Zplnomocněný zástupce: Šárka Turečková
5. Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností (AVCP): **Systém 4**
6. Harmonizovaná norma: EN 13242+A1 Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a pozemní komunikace
Oznámený subjekt: **Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., zkušebna České Budějovice**
7. Deklarované vlastnosti:


Vlastnosti	Naměřená hodnota
Frakce	16-22
Tvar zrn - tvarový index SI	10,9 %
Odolnost proti drcení - součinitel LA	24,3
Nasákavost WA ₂₄	0,4 %
Odolnost proti zmrazování a rozmrazování	0,7 %
Odolnost proti působení síranem hořečnatým	5,2 %
Objemová hmotnost	2,65 Mg/m ³
Sypná hmotnost - volně sypaného kameniva	1,29 Mg/m ³
Sypná hmotnost - setřeseného kameniva	1,46 Mg/m ³
Mezerovitost - volně sypaného kameniva	51,3 %
Mezerovitost - setřeseného kameniva	44,9 %
Obsah ve vodě rozpustných chloridových solí	<0,001 %
Obsah vodou rozpustných síranů	<0,1 %
Obsah síranů rozpust. v kyselině	<0,1 %
Obsah celkové síry	<0,1 %

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

V Blatné 20.5.2025	Jméno	Šárka Turečková	Podpis	 Herlin provozování žulových lomů	Herlin spol. s r.o. 388 01 Blatná, č.p. 1522 tel.: +420 318 493 001 fax: +420 318 493 658 e-mail: info@herlin-granit.com www.herlin-granit.com IČO: 44264721, DIČ: CZ44264721
--------------------	-------	-----------------	--------	--	--

Prohlášení o vlastnostech č. 004/CPR/2025



podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 a 574/2014

- Jedinečný identifikační kód typu výrobku: **Přírodní drcené kamenivo 16-32 Nečín**
Přírodní kamenivo – směs drceného kameniva, hornina granit
- Zamýšlené/zamýšlená použití:
Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a pozemní komunikace
- Výrobce: **HERLIN spol. s r.o., č.p. 1522, 388 01 Blatná**
IČ: 442 64 721, tel.: +420318493001, e-mail:sarka.tureckova@herlin-granit.com
- Zplnomocněný zástupce: Šárka Turečková
- Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností (AVCP): **Systém 4**
- Harmonizovaná norma: EN 13242+A1 Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a pozemní komunikace
Oznámený subjekt: **Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., zkušebna České Budějovice**
- Deklarované vlastnosti:


Vlastnosti	Naměřená hodnota
Frakce	16-32
Tvar zrn - tvarový index SI	12,2 %
Odolnost proti drcení - součinitel LA	24,8
Nasákavost WA ₂₄	0,4 %
Odolnost proti zmrazování a rozmrazování	0,7 %
Odolnost proti působení síranem hořečnatým	5,4 %
Objemová hmotnost	2,65 Mg/m ³
Sypná hmotnost - volně sypaného kameniva	1,3 Mg/m ³
Sypná hmotnost - setřeseného kameniva	1,49 Mg/m ³
Mezerovitost - volně sypaného kameniva	50,9 %
Mezerovitost - setřeseného kameniva	43,7 %
Obsah ve vodě rozpustných chloridových solí	<0,001 %
Obsah vodou rozpustných síranů	<0,1 %
Obsah síranů rozpust. v kyselině	<0,1 %
Obsah celkové síry	<0,1 %

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

V Blatné 20.5.2025	Jméno	Šárka Turečková	Podpis	 Herlin provozování žulových lomů	Herlin spol. s r.o. 388 01 Blatná, č.p. 1522 tel.: +420 318 493 001 fax: +420 318 420 698 e-mail: info@herlin-granit.com www.herlin-granit.com IČO: 44264721, DIČ: CZ44264721
--------------------	-------	-----------------	--------	--	--

Prohlášení o vlastnostech č. 005/CPR/2025



podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 a 574/2014

- Jedinečný identifikační kód typu výrobku: **Přírodní drcené kamenivo 0-32 Nečín**
Přírodní kamenivo – směs drceného kameniva, hornina granit
- Zamýšlené/zamýšlená použití:
Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a pozemní komunikace
- Výrobce: **HERLIN spol. s r.o., č.p. 1522, 388 01 Blatná**
IČ: 442 64 721, tel.: +420318493001, e-mail:sarka.tureckova@herlin-granit.com
- Zplnomocněný zástupce: Šárka Turečková
- Systém posuzování a ověřování stálostí vlastností (AVCP): **Systém 4**
- Harmonizovaná norma: EN 13242+A1 Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a pozemní komunikace
Oznámený subjekt: **Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., zkušebna České Budějovice**
- Deklarované vlastnosti:

Vlastnosti	Naměřená hodnota
Frakce	0-32
Odolnost proti drcení - součinitel LA	31,8
Nasákavost WA ₂₄	0,7 %
Odolnost proti zmrazování a rozmrazování	0,9 %
Odolnost proti působení síranem hořečnatým	5,5 %
Objemová hmotnost	2,65 Mg/m ³
Sypná hmotnost - volně sypaného kameniva	1,54 Mg/m ³
Sypná hmotnost - setřeseného kameniva	1,8 Mg/m ³
Mezerovitost - volně sypaného kameniva	41,9 %
Mezerovitost - setřeseného kameniva	32,1 %
Obsah ve vodě rozpustných chloridových solí	<0,001 %
Obsah vodou rozpustných síranů	<0,1 %
Obsah síranů rozpust. v kyselině	<0,1 %
Obsah celkové síry	<0,1 %

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

V Blatné 20.5.2025	Jméno	Šárka Turečková	Podpis	 Herlin provozování zvláště tvrdých	Herlin spol. s r.o. 388 01 Blatná, č.p. 1522 tel.: +420 318 493 001 fax: +420 318 626 658 e-mail: info@herlin-granit.com www.herlin-granit.com IČO: 44264721, DIČ: CZ44264721
--------------------	-------	-----------------	--------	--	--