


Prohlášení o vlastnostech č. 004/CPR/2024



podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 a 574/2014

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku: **Přírodní kamenivo hutné drcené 8-16 Štěkeň**  
**Přírodní kamenivo – směs drceného kameniva, hornina granit**
2. Zamýšlené/zamýšlená použití:  
**Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a pozemní komunikace**
3. Výrobce:  

HERLIN spol. s r.o., č.p. 1522, 388 01 Blatná  
IČ: 442 64 721, tel.: +420318493001, e-mail:sarka.tureckova@herlin-granit.com
4. Zplnomocněný zástupce: Šárka Turečková
5. Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností (AVCP): **Systém 4**
6. Harmonizovaná norma: EN 13242+A1 Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a pozemní komunikace  
Oznámený subjekt: **Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., zkušebna České Budějovice**
7. Deklarované vlastnosti:

| Vlastnosti                                  | Naměřená hodnota       |
|---------------------------------------------|------------------------|
| Frakce                                      | 8-16                   |
| Tvar zrn - tvarový index SI                 | 17,2 %                 |
| Odolnost proti drcení - součinitel LA       | 28,5                   |
| Nasákavost WA <sub>24</sub>                 | 0,9 %                  |
| Odolnost proti zmrazování a rozmrazování    | 0,9 %                  |
| Odolnost proti působení síranem hořečnatým  | 5,8 %                  |
| Objemová hmotnost                           | 2,64 Mg/m <sup>3</sup> |
| Sypná hmotnost - volně sypaného kameniva    | 1,19 Mg/m <sup>3</sup> |
| Sypná hmotnost - setřeseného kameniva       | 1,38 Mg/m <sup>3</sup> |
| Mezerovitost - volně sypaného kameniva      | 54,9 %                 |
| Mezerovitost - setřeseného kameniva         | 47,7 %                 |
| Obsah ve vodě rozpustných chloridových solí | <0,001 %               |
| Obsah vodou rozpustných síranů              | <0,1 %                 |
| Obsah síranů rozpust. v kyselině            | <0,1 %                 |
| Obsah celkové síry                          | <0,1 %                 |

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

|                    |       |                 |        |  |
|--------------------|-------|-----------------|--------|--|
| V Blatné 23.5.2024 | Jméno | Šárka Turečková | Podpis |  |
|--------------------|-------|-----------------|--------|--|



**Herlin**  
provázování  
žulových lamel

**Herlin spol. s r.o.**  
388 01 Blatná, č.p. 1522  
tel.: +420 318 493 001  
fax: +420 318 620 658  
e-mail: info@herlin-granit.com  
www.herlin-granit.com  
IČO: 44264721, DIČ: CZ44264721